



- » **vodouředitelný 1K-lak pro normální a silné zatížení**
- » **možnost použití základního laku samostatně nebo v kombinaci s našimi doplňkovými přísadami**
- » **je možné použít také na Ecoline Olejový základní nátěr**

Vlastnosti:

Ecoline MultiTop je vodouředitelný 1K-lak na polyuretanové bázi pro normální a silné zatížení. Tento lak je základní částí speciálně vyvinutého nátěrového systému pro dřevěné a bambusové podlahy, stejně jako pro silně zatěžované plochy nábytku. Smícháním této základní části s různými přísadami vytvoříme velké množství variant pro různé oblasti použití.

Protiskluznost R9.

Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.10-162. *Ecoline MultiTop* se vyznačuje snadným a bezproblémovým zpracováním.

Odstíny:

9980Eco	ultra matný	bezbarvý
9985Eco	matný	bezbarvý
9990Eco	hedvábně matný	bezbarvý
9995Eco	Glänzend	bezbarvý

Přísady:

9908Eco	<i>Hardener 2K</i>
9909Eco	<i>Accelerator „Speed Up“</i>
9914Eco	<i>UV Protection</i>
9915Eco	<i>Extra White</i>
9916Eco	<i>Anti-Slip „R10“</i>
9917Eco	<i>„Silver“ Effect</i>
9919Eco	<i>Delayer „Slow Down“</i>

Poznámka: do nádoby *Ecoline MultiTop* je možné dát maximálně dvě přísady. Při použití více přísad je nutné pro smíchání použít jinou nádobu.

Poznámka: Výsledný povrch je závislý na více faktorech: vedle druhu dřeviny, textury dřeva, je rozhodující i kvalita broušení. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevo.

Oblast použití:

Pro všechny typy dřevěných podlah (masivní podlahy, parkety, vícevrstvé podlahy, bambusové podlahy) a dřevěné povrchy v interiéru. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevo.

Omezené použití:

Dle našich zkušeností může docházet u dřevin, které obsahují ve vodě rozpustné prvky (např. Merbau, Jatoba, Afzelia, Robinia, Akazia) k jejich vyplavování a tvorbě drobných fleků. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevo.

Příprava:

Povrch ošetřovaného dřeva musí být čistý, suchý (maximální vlhkost 12 %). Případné zbytky předchozích nátěrů, laků nebo barev zcela odstraňte. Plochy dobře vybruste. Použijte mřížku nebo brusný papír o konečné zrnitosti min. 120 - 150. Vybruste také důkladně okraje ploch. Prach pečlivě odstraňte suchou hadrou a vysavačem. 36 hodin před prvním nátěrem vypněte podlahové topení a nejprve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy ho opět můžete zapnout.

Zpracování:

Ecoline MultiTop je možno nanášet pouze pomocí SAICOS válečku voda.

První nátěr:

- *Ecoline MultiTop* (v případě potřeby s přísadami)
Poznámka: *Ecoline MultiTop* při aplikaci nelijte přímo na natíranou plochu, nýbrž použijte vaničku.
Množství materiálu: cca. 100 - 120 g/m².
Doba schnutí: cca. 3 - 4 hod.
Doba zpracovatelnosti: u 9908Eco *Hardener 2K* a 9909Eco „Speed Up“ cca. 1 - 2 hod.
- *Ecoline Future Universální* základ naprosto nezbytný u exotických a tepelně upravených dřevin)
- *Ecoline Olejový základ* / SAICOS *Olejový základ* viz. technické listy

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Druhý nátěr: *Ecoline MultiTop* (v případě potřeby s přísadami)

- Poznámka:** *Ecoline MultiTop* při aplikaci nelijte přímo na natíranou plochu, nýbrž použijte vaničku.
Množství materiálu: cca. 100 - 120 g/m².
Doba schnutí: cca. 3 - 4 hod..
Doba zpracovatelnosti: u 9908Eco *Hardener 2K* a 9909Eco „Speed Up“ cca. 1 - 2 hod. Maximálně 2 nátěry lakem během jednoho dne.
- Mezibroušení:**
po cca. 6 hodinách, zrnitost 150. Brusný prach důkladně odstraňte vysavačem nebo suchým hadrem.

Třetí nátěr: *Ecoline MultiTop* (v případě potřeby s přísadami, s výjimkou přísady „Silver“ Effect)

Poznámka: *Ecoline MultiTop* při aplikaci nelijte přímo na natíranou plochu, nýbrž použijte vaničku.



Ecoline

Množství materiálu: cca. 100 - 120 g/m².

Doba schnutí: cca. 3 - 4 hod.

Doba zpracovatelnosti: u 9908Eco Hardener 2K a 9909Eco „Speed Up“ cca. 1 – 2 hod.

Konečné tvrdosti a možnosti plného zatížení podlahy bude dosaženo asi po 5 dnech.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 18 °C a 35 °C.

Zpracováváný podklad musí mít min. 8 °C.

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí asi na 9 m² (1 nátěr)

4,55 Litrů vystačí na ca. 45 m² (1 nátěr)

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování: běžné čištění se smetákem, mopem, vysavačem nebo prachovkou. Může být stíráno na vlhko (SAICOS - Prostředek na údržbu).

Silné znečištění a fleky (např. od podrážek bot) odstraňte přípravkem *Ecoline Magic Cleanser*.

Oživení povrchu: u lakovaných podlah doporučujeme 1x za ca. 3 – 6 měsíců (dle zatížení) ošetřit povrch s přípravkem *Ecoline Prostředek na oživení* (vodouředitelný, 1 díl přípravku na 10 dílů vody)

Čištění pracovního náčiní: voda

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 1 rok. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 1.03 - 1.06 g/cm³

Viskozita: 26 - 32 sec., 4mm nádoba, DIN 53211

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny - první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání

Obsahuje:

Smícháno z: CIT a MIT (3:1); TMDD.

Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání

EU- limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i):

140 g/l VOC (2010)

Ecoline MultiTop obsahuje maximálně 140 g/l VOC.

GISCODE: W2+

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de/cz