



Vlastnosti výrobku:

Ecoline základní nátěr „Speed“ je nátěr vyvinutý speciálně pro evropské dřeviny. Nátěr je nezávadný a prodyšný, lehce zpracovatelný a vyhovuje směrnici VOC 2010. Všeobecné stavební prohlášení Nr. (DIBt): Z-157.10-162

Číslo produktu:

9912Eco

Oblasti použití:

Ecoline základní nátěr „Speed“ slouží jako uzavírací základ pro evropské dřeviny s vysokým podílem rozpustných látek. Výrobek zabraňuje vystupování těchto látek na povrch dřeva a chrání následně aplikované nátěry před zabarvením, tvorbou „puchýřků“ a ztrátou přilnavosti. Minimalizuje slepování spar.

Omezení použití:

Naše zkušenosti ukázaly, že dřeviny s obsahem vodou rozpustných látek (např. Merbau, Jatoba, Afzelie, Robinie, Akazie) může dojít k vyplavování těchto látek na povrch a tvorbě fleků. Zde doporučujeme provedení zkušební nátěru na originální dřevinu. Doporučujeme dodržovat následující normy a technické listy: DIN 18356 a DIN 18367

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý (vlhkost dřeva max. 12%) a čistý. Laky a zbytky barev je nutno odstranit. Povrch dřeva je třeba řádně vybrousit.

Zrnitost brusné mřížky nebo papíru je třeba zvolit minimálně 120 – 150. Brusný prach důkladně odstranit pomocí vysavače a suché prachovky.

36 hodin před nátěrem je nutné vypnout podlahové topení a zapnout ho možné nejdříve 24 hod po dokončení posledního nátěru.

Nejlepší teplota pro nanášení:

15 °C až 25 °C, podklad musí mít min. 8 °C.

Vydatnost z litru:

5 litrů = ca 75 m² při jednom nátěru. Množství závisí na druhu dřeviny a , broušení a struktuře povrchu.

Doba schnutí:

Asi 60 min. Následně lakujeme 2x Ecoline MultiTop. Přelakování je nezbytné během následujících 6 hodin. Základ nepřebrousíme! Základ vyváří propojovací můstek pro další nátěr.

» základní nátěr na bázi vody
» přelakování je možné za 60 minut
» minimalizuje slepování spar

Čištění pracovního náčiní:

Pomocí vody, váleček použitý pro základní nátěr není možné již použít pro lak.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených originálních nádobách minimálně 12 měsíců. Tekutý produkt není odolný vůči mrazu. Skladování a transport v teplotách (> 5 °C).

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 1,02 – 1,04 g/cm³,

Viskozita: 9-15 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Bezpečnostní listy k dispozici na vyžádání.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i): 140 g/l VOC (2010).

Ecoline základní nátěr „Speed“ obsahuje maximálně 140 g/l VOC

GISCODE: W2+ GGVSEB / ADR-/-

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de